

Fiche Produit / Productkaart
BILLE DE VERRE / GLASGRANULAAT
0.2-0.7MM

Ref.	Conditionnement/Verpakking	Pièce/palette	Ean Code
99984	Sac de 25 kg / Zak van 25 kg	80	5420034530765

Granulat de verre concassé issu de récipients en verre, destiné aux usages abrasifs et antidérapants. Les grains présentent une forme anguleuse et une coloration variable. Le verre contient moins de 1 % de silice libre.

Gebroken glasgranulaat afkomstig van glazen verpakkingen, bestemd voor abrasieve en antislip-toepassingen. De korrels zijn hoekig en kunnen verschillende kleuren hebben. Het glas bevat minder dan 1 % vrije silica.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE KENMERKEN

Caractéristique / Kenmerk	Valeur / Waarde
Forme / Vorm	Anguleuse / Hoekig
Couleur / Kleur	Variable / Verschillend
Masse volumique réelle / Soortelijke massa	2,46 g/cm ³
Masse volumique apparente / Stortdichtheid	1,6 g/cm ³
Dureté / Hardheid	6 (échelle de Mohs / schaal van Mohs)
Solubilité / Oplosbaarheid	Insoluble / Onoplosbaar
Huiles organiques / Organische oliën	< 500 ppm
Particules métalliques / Metaaldeeltjes	< 70 ppm

COMPOSITION CHIMIQUE TYPE / TYPISCHE CHEMISCHE SAMENSTELLING

Composant / Bestanddeel	Formule / Formule	Teneur / Gehalte
Dioxyde de silicium / Siliciumdioxide	SiO ₂	71,7 %
Oxyde de sodium / Natriumoxide	Na ₂ O	13,5 %
Oxyde de calcium / Calciumoxide	CaO	9,0 %
Oxyde de magnésium / Magnesiumoxide	MgO	4,01 %
Oxyde d'aluminium / Aluminiumoxide	AlO ₃ *	0,97 %
Oxyde de fer / IJzeroxide	Fe ₂ O ₃	0,16 %
Oxyde de potassium / Kaliumoxide	K ₂ O	0,39 %
Trioxyde de soufre / Zwaveltrioxide	SO ₃	0,2 %

SÉCURITÉ / VEILIGHEID Comme pour tout abrasif, utiliser des équipements de protection individuelle adaptés et maîtriser l'exposition aux poussières. Les valeurs limites indiquées sont de 10 mg/m³ pour les poussières inhalables totales et de 5 mg/m³ pour les poussières respirables.

Zoals bij elk straalmiddel geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken en blootstelling aan stof beperken. De aangegeven grenswaarden bedragen 10 mg/m³ voor totaal inhaleerbaar stof en 5 mg/m³ voor inadembaar stof.

STOCKAGE ET ÉLIMINATION / OPSLAG EN AFVALVERWERKING Conserver au sec. Charge maximale indiquée : 2 tonnes par palette ; ne pas empiler plus de deux palettes. Le produit neuf est considéré comme un déchet solide inerte non dangereux. Après utilisation, la classification des déchets dépend notamment des contaminants présents. *Droog bewaren. Maximale belasting: 2 ton per pallet; niet meer dan twee pallets op elkaar stapelen. Het ongebruikte product wordt beschouwd als niet-gevaarlijk inert vast afval. Na gebruik hangt de afvalclassificatie onder meer af van eventuele verontreinigingen.*