

## Fiche Technique - Technische fiche Géotextile 5,25 m



Fiche technique Géotextile 5,25	Test	Unités	NW15
Composition			PP
Poids	EN 965	g/m <sup>2</sup> (+/-10%)	175
Résistance à la traction	EN ISO 10319		
Chaîne		kN/m (-13%)	15,0
Trame		kN/m (-13%)	15,0
Allongement à la rupture	EN ISO 10319		
Chaîne		% (+/-23%)	50
Trame		% (+/-23%)	50
CBR	EN ISO 12236	kN (-20%)	2,5
Cone Drop	EN 918	mm (+20%)	21
Porométrie	EN ISO 12956	µm (+/-30%)	100
Perméabilité à l'eau	EN ISO 11058	l/m <sup>2</sup> .s (-30%)	100
Epaisseur (2 kPa)	EN 964/1	mm (+/-20%)	1,5
Largeur		m	5,25
Longueur		m	100