

Fiche Produit / productfiche
Romex – Rompox D2000



	Naturel/ Natuurlijk	Gris pierre / Steengrijs	Basalte/ Basalt
Ref	31015	31016	31017
Ean	4 041096 000327	4 041096 000334	4 041096 000341
Conditionnement / Verpakking	Sac de 27,5kg		
Palette/Palet	Europe 80*120		
Largeur des joints / Voegbreedte	➤ 5mm		
Densité de mortier solide/ Dichtheid van de uitgeharde mortel	1,76 kg/dm ³ (valeur laboratoire) 1,65 kg/dm ³ (valeur chantier)		
Perméabilité à l'eau / Waterdoorlaatbaarheid	9,06 × 10 ⁻⁶ m/s ≅ 0,03 l/min/m ² (avec 10 % de joints et un compactage approprié)		

Le mortier de jointoiment moderne à 2 composants ROMPOX® - D2000 est conçu pour les zones publiques à forte circulation. Grâce à sa grande fluidité, il peut être utilisé à partir d'une largeur de joint de 5 mm. ROMPOX® - D2000 convient pour le jointoiment de nouvelles places, routes et sentiers, ainsi que pour la rénovation de surfaces existantes et le jointoiment de caniveaux selon ATV DIN 18318:2006. Ce mortier de joints se distingue particulièrement par sa possibilité d'ouverture rapide à la circulation.

Caractéristiques

- largeurs des joints à partir de 5 mm
- profondeurs des joints à partir de 30 mm
- résistant au balayage mécanique
- ouverture rapide à la circulation
- peut être appliqué sous bruine
- auto-compactant
- émulsifiable à l'eau
- résistant au gel et au sel de déneigement
- perméable
- aucun résidu de ciment



charge de trafic moyenne à forte jusqu'à 25t/ Gemiddelde tot zware verkeersbelasting tot 25 t

Het moderne 2-componenten voegmiddel ROMPOX® - D2000 is ontworpen voor openbare gebieden met hoge verkeersbelasting. Dankzij de hoge vloeibaarheid kan het al worden gebruikt vanaf een voegbreedte van 5 mm. ROMPOX® - D2000 is geschikt voor het voegen van nieuwe pleinen, wegen en paden, evenals voor het renoveren van bestaande bestrate oppervlakken en het voegen van goten volgens ATV DIN 18318:2006. Dit voegmiddel kenmerkt zich vooral door de mogelijkheid tot snelle openstelling voor verkeer.

Kenmerken

- voegbreedtes vanaf 5 mm
- voegdieptes vanaf 30 mm
- bestand tegen veegmachines
- snelle openstelling voor verkeer
- toepasbaar bij motregen
- zelfverdichtend
- met water emulgeerbaar
- vorst- en strooizoutbestendig
- waterdoorlatend
- geen cementresten